

**Перечень характерных повреждений наружной изоляции кожуха и коллекторов, изоляции стенок внутреннего кожуха, кирпичной кладки, способы их выявления и устранения**

| Перечень повреждений   | Способы выявления повреждений    | Методы ремонта   |
|--|----------------------------------|--|
| <b>Котлы водотрубные и газотрубные</b>   |                                  |  |
| 1. Нарушение антикоррозионного покрытия, коррозионный износ металлических листов наружной изоляции кожуха и коллекторов  | Осмотр                           | Зачистка и восстановление антикоррозионного покрытия в соответствии с документацией на ремонт котла. Листы подлежат замене при уменьшении их толщины на величину более 20 % проектного значения. Деформированные листы подлежат правке   |
| 2. Нарушение антикоррозионного покрытия, уменьшение толщины металла в результате коррозии, разрушение асбестовой изоляции съемных крышек                             | Осмотр, замеры толщины металла   | Зачистка и восстановление антикоррозионного покрытия в соответствии с документацией на ремонт котла. Съемные крышки подлежат замене, если на 30 % их площади толщина металла уменьшилась на 50 % номинального значения   |
| 3. Окалина, деформация, обгорание, трещины металлических листов изоляции стенок внутреннего кожуха   | Осмотр                           | Замена   |
| 4. Деформация, выгорание, разрушение изоляции стенок внутреннего кожуха  | Осмотр                           | Восстановление в соответствии с документацией на ремонт котла  |
| 5. Оплавление шамотных оgneупоров, сколы, трещины в изделиях, отсутствие промазки в швах между оgneупорами и в отверстиях под болтовые крепления шамотных оgneупоров | Осмотр                           | Полная замена кирпичной кладки производится в случае, если ремонт требуется более чем на 30 % кладки. Восстановить промазку швов между оgneупорами, отверстия под болтовые крепления оgneупоров заполнить мертелем. При обнаружении выступов и впадин размером более 10 мм между линейкой длиной 1 м и поверхностью кладки кривизну выбрать за счет асбестовых листов. Уступ не должен превышать 2 — 3 мм. Допускаются к эксплуатации оgneупоры, имеющие трещины размером не более 3 мм, которые не нарушают монолитности кладки |
| 6. Ослабление крепежа, обгорание, деформация и коррозионные повреждения деталей крепления кирпичной кладки   | Осмотр, проверка затяжки крепежа | Ослабленные крепления должны быть подтянуты. Поврежденные детали крепления подлежат замене   |